

Spray Farba UNIWERSALNA, PODKŁADOWA

Emalia w aerozolu, 400 ml

Przeznaczona do dekoracyjnego pokrywania różnych powierzchni natryskiem. Do zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego.

Producent:

BAUHHUS ODDZIAŁ POLSKA SP. Z O.O., ul. Chrobrego 62, 87-100 Toruń

NIP: 879 27 17 863

Charakterystyka emalii

- Szybko schnie, wysoki połysk, dobre krycie podłoża
- Różne kolory, w tym wybrane kolory według RAL
- Dobra przyczepność do podłoża
- Odporna na promieniowanie słoneczne i opady deszczu
- Nie zawiera związków ołowiu i chromianów
- Nie zawiera substancji wpływających na warstwę ozonową

Właściwości fizyczne i chemiczne

Typ bazy:	Akrylowa/alkidowa modyfikowana
Kolor:	według katalogu
Propelent:	mieszanina propan-butan
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC):	LZO poniżej 680 g/L

Właściwości aplikacyjne

Czas schnięcia przy 20 °C *)	około 20 min
Najdłuższe kolejnej warstwy smokro na mokro+	do 1 godziny
Najdłuższe kolejnej powłoki	w przed użyciem następnym 6 godzin
Zalecana grubość powłoki po wyschnięciu, około	20 µm (jedna warstwa)
Zalecana liczba warstw	2 - 3
Wydajność teoretyczna **)	2 m ²

*) Czas schnięcia zależy od grubości naniesionej mokrej powłoki emalii, temperatury oraz intensywności ruchu otaczającego powietrza

**) Wydajność teoretyczna dotyczy nanoszenia emalii na płaskie, nieporowate podłoże w warunkach bezwietrznych, w temperaturze 20 °C bez strat technologicznych do grubości suchej powłoki 20 µm. Wydajność praktyczna może odbiegać od teoretycznej w zależności od warunków w miejscu stosowania.

Stosowanie

Zalecenia: Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha wolna od tłuszczu i rdzy. Podłoże stalowe zabezpieczyć farbą Spray Farba Podkładowa Antykorozyjna Bauhush. Wykonać wstępne próby stosowania wyrobu i ocenić jako uzyskanej powłoki.

Technika stosowania: Przed użyciem wstrząsać pojemnik przez ok. 2 min. dla wymieszania zawartości. Zalecana odległość dyszy do lakierowanej powierzchni 20 - 30 cm. Wykonać próbny natrysk. Najlepiej stosować w zakresie temp. 18 - 25°C. Nanosić farbę w formie 2-3 cienkich warstw w odstępach kilku minut. Kolejną powłokę przed użyciem następnym 6 godzin. Po zakończeniu natrysku, wyczyścić dyszę przez obrócenie pojemnika do góry dnem, skierowanie dyszy w bezpiecznym kierunku i naciśnięcie przycisku przez ok. 3 sekundy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez dławotwójce lub narażenie powtarzane.

W miejscu pracy zapewnić skuteczną wentylację, używać rękawic i okularów ochronnych.

Szczególne warunki bezpiecznego przechowywania i posługiwania się wyrobem aerozolowym

Chroni przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapalono. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapalono. Nie przekijać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chroni przed wiatrem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C /122°F. Zawartość /pojemnik usuwać do pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów.

Przeczytać informacje umieszczone na etykiecie wyrobu. Dla stosowania profesjonalnego zapoznać się z Kartą Charakterystyki dostępną na stronie www.bauhus.pl

Zastrzeżenie:

Informacje zawarte w niniejszej karcie podajemy w dobrej wierze w oparciu o nasz wiedzę i do wiadomości, ale należy je weryfikować w aktualnych warunkach użytkownika. Informacje te nie stanowią podstawy do roszczeń z tytułu gwarancji a także ewentualnych szkód wynikających z niezgodnego z przeznaczeniem i sposobem stosowania produktu, a także nie zwalniają użytkownika od obowiązku zapoznania się i stosowania wszelkich uregulowań prawnych związanych z jego stosowaniem.